

Bedolgozási útmutató töltő- és kiöntőmasszához

Knauf¹

Aljzat	Cementesztrich	Kalcium-szulfát esztrich	Burkolólapok	Deszkpadló/ fektetőlemez
Az aljzat előkészítése (ellenőrzés után)	Az aljzatnak teherbírónak és repedésmentesnek kell lennie, és szilárd, tiszta felülettel kell rendelkeznie. A repedéseket le kell zárni.			
Az aljzat alapozása	Knauf Schnellgrund (hígítatlan) 1:1	2x Knauf FE Imprägnierung		Knauf Spezialhaftgrund 2 mm Knauf N 320 Flex felhordása 2x Knauf Schnellgrund (hígítatlan) 1:1
Utókezelés	-		homokkal beszórni, porszívózni	-
A Roth ClimaComfort® Compactsystem beépítése	Roth CC Compact szegélyszigetelés Roth CC Compact rendszerlemez Roth rendszercső ClimaComfort S5			
Töltő- és kiöntőmassza Roth ClimaComfort® Compactsystem	Knauf N 440 felhordása; Rétegvastagság: min. 8 mm a Roth ClimaComfort® Compact rendszerlemez felett			
A felfűtés már két nap elteltével megkezdhető. A Roth CC Compact rendszerlemez feletti legalább 20 mm-es esztrichvastagság esetén Knauf N 440-nel úsztatott szerkezet is kialakítható. A padlóburkolatok a funkcionális/burkolhatósági felfűtést követően fektethetők.				

www.knauf.de

1 Elsődlegesen a gyártó mindenkor aktuális előírásait kell figyelembe venni; eltérés esetén azok az irányadók.
Az adatok aktualitásáért és helyességéért felelősséget nem vállalunk.
A kivitelezés megkezdése előtt javasolt a Knauf alkalmazástechnikai, műszaki osztályával történő egyeztetés.

Jelen műszaki tájékoztató 2024.januártól érvényes visszavonásig, vagy frissebb dátumú tájékoztató megjelenéséig.
Aktuális műszaki tájékoztatóink, katalógusaink a www.roth-werke.hu oldalról tölthetők le. Jelen dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll.
Minden ebben foglalt jogot fenntartunk, különös tekintettel a fordítás, az utánnymás, az ábrák kiemelése, a rádióadás, a fénymásolás vagy egyéb úton
történő sokszorosítás és az adatfeldolgozó berendezéseken való tárolás jogára vonatkozóan. Minden méret- és súlyadat tájékoztató jellegű. A tévedés és a
változtatás jogát fenntartjuk. Nem egyértelmű szövegezés esetén az eredeti német nyelvű tájékoztató az irányadó!