

Bedolgozási útmutató töltő- és kiöntőmasszához



Aljzat		Beton	Cementesztrich	Kalcium-szulfát esztrich	Öntött aszfalt	Meglévő kerámia burkolólapok
Az aljzat előkészítése (ellenőrzés után)	tisztítani, csiszolni, porszívózni; előkészítés a DIN 18365 (padlóburkolási munkák) / DIN 18356 (parkettázási munkák) szerint. A BEB „Aljzatok értékelése és előkészítése, rugalmas és textil padlóburkolatok, laminált elemek, parketta és fa kockaburkolat fektetése” című útmutatójának aktuális kiadását figyelembe kell venni.					
Az aljzat alapozása	Alapozó	Primer MF EC Plus 0,7–1,2 mm-es kvarchomok-szórással	Eco Prim T Plus (1:3 arányban vízzel hígítva, az aljzat nedvszívásától függően)	Eco Prim T Plus (1:2 arányban vízzel hígítva, az aljzat nedvszívásától függően)	Eco Prim T Plus (1:1 arányban vízzel hígítva, az aljzat nedvszívásától függően)	Eco Prim Grip Plus
	Anyag-szükséglet	két rétegben, összesen min. 500 g/m²	kb. 50 g/m² rétegenként	kb. 75 g/m² rétegenként	kb. 100 g/m² rétegenként	kb. 250 g/m² rétegenként
A Roth ClimaComfort® Compactsystem beépítése		ClimaComfort Compact szegélyszigetelés ClimaComfort Compact rendszerlemez rendszercső ClimaComfort S5				
Kiegyenlítés	Kiegyenlítő massa	Ultraplan Xtra Ultraplan Maxi		Planitex Fast Planitex Pro		Ultraplan Xtra Ultraplan Maxi
	Anyag-szükséglet	kb. 1,60 g²/mm		kb. 1,50 kg/m²/mm		kb. 1,60 kg/m²/mm
A kiegyenlítő réteg minimális vastagsága 17 mm, a cső feletti fedés legalább 4 mm. A padlóburkolatok a funkcionális/burkolhatósági felfűtést követően fektethetők.						

Fedőburkolat		Textil burkolatok Tűnemeze	PVC	Linóleum	Kaucsuk	LVT	Parketta	Kerámia burkolólapok	Terméskő
Ragasztás	Ragasztó-anyag	Ultradond Eco TX3 Ultradond Eco TX2	Ultradond Eco V4 SP Ultradond Eco VS90 Plus	Ultradond Eco 530 Ultradond Eco V4 SP	Ultradond Eco V4 SP	Ultradond Eco 4 LVT Ultradond Eco VS90 Plus	Ultradond Eco S968 1 K Ultradond Eco S958 1 K Ultradond Eco S909 2 K Fast	Keraflex Maxi S1 Keraflex Vario Quick S1 Ultralite S1/ Ultralite S1 Quick Ultralite 2/ Ultralite 2 Quick	Mapestone 1 Elastorapid
	Anyag-szükséglet	kb. 350–450 g/m²	kb. 250 g/m²	kb. 350 g/m²	kb. 250 g/m²		kb. 1 kg/m²	kb. 0,8–1,1 kg/m²/mm	kb. 1,1–1,6 kg/m²/mm

A felsorolt termékek az alkalmazást rövidített formában ismertetik. Figyelembe kell venni a termékek műszaki adatait, valamint a mindenkor hatályos szabványokat és irányelveket. A bemutatottaktól eltérő rétegrendek csak a MAPEI GmbH alkalmazástechnikai részlegének jóváhagyása és az azzal történő egyeztetés után alkalmazhatók. Ez az ajánlás a MAPEI GmbH németországi alkalmazására érvényes. Más országokban történő alkalmazás esetén kérjük, forduljon az adott ország MAPEI vállalatához, amely a www.mapei.com oldalon található. MAPEI kapcsolat: Mapei GmbH, Alkalmazástechnikai Iroda, Friedrich-Ebert-Straße 140, 46236 Bottrop, Tel.: 02041/772080, E-mail: awt.bottrop@mapei.de

1. Elsődlegesen a gyártó mindenkor aktuális előírásait kell figyelembe venni; eltérés esetén azok az irányadók. Az adatok aktualitásáért és helyességéért felelősséget nem vállalunk. A kivitelezés megkezdése előtt javasolt a MAPEI alkalmazástechnikai, műszaki osztályával történő egyeztetés.

Jelen műszaki tájékoztató 2024.januártól érvényes visszavonásig, vagy frissebb dátumú tájékoztató megjelenéséig. Aktuális műszaki tájékoztatóink, katalógusaink a www.roth-werke.hu oldalról tölthetők le. Jelen dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll. Minden ebben foglalt jogot fenntartunk, különös tekintettel a fordítás, az utannyomás, az ábrák kiemelése, a rádióadás, a fénymásolás vagy egyéb úton történő sokszorosítás és az adatfeldolgozó berendezéseken való tárolás jogára vonatkozóan. Minden méret- és súlyadat tájékoztató jellegű. A tévedés és a változtatás jogát fenntartjuk. Nem egyértelmű szövegezés esetén az eredeti német nyelvű tájékoztató az irányadó!