

 Sopro¹

	Cementesztrich/beton (nedvszívó)	Kalcium-szulfát esztrich	Meglévő kerámia- burkolat (nem nedvszívó)	Deszkapadló / fektetőlapok
Az aljzat alapozása	Sopro Grundierung GD 749	Sopro Multigrund MGR 637 + Sopro Quarzsand grob QS 511 Sopro Epoxi-Grundierung EPG 522 + Sopro Quarzsand grob QS 511	Sopro HaftPrimer S HPS 673	
Leválasztás	-			Sopro Fliesen DämmPlatte FDP 558 (Sopro FlexKleberrel fektetve)
A Roth ClimaComfort® Compactsystem beépítése	ClimaComfort Compact szegélyszigetelés ClimaComfort Compact rendszerlemez rendszercső ClimaComfort S5			
Kiegyenlítés	Sopro FS 15® plus 550 Sopro Rapidur® FE FließEstrich 678			Sopro Fliesen DämmPlatte FDP 558 (Sopro FlexKleberrel fektetve)
Fedőburkolat	Kerámia burkolólap	Terméskő	Parketta	Szőnyeg, PVC, linóleum
Ragasztó	Sopro's No. 1 Flexkleber 400 Sopro VarioFlex®XL VF XL 413	Sopro FKM® Silver 600 Sopro's No. 1 Silver 403	Az adott fedőburkolathoz megfelelő ragasztó	
Fugázóanyag	Sopro FlexFuge plus FL plus Sopro DF 10® DesignFuge Flex			-

Megjegyzések:

A burkolandó aljzatnak **megfelelő stabilitással** kell rendelkeznie.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a választott kiegyenlítőanyaggal **legalább 5 mm csótakarást** kell biztosítani. (Sopro Rapidur® FE FließEstrich 678 alkalmazása esetén legalább 20 mm rendszerfedés szükséges.)
Az egyes mezők mérete nem haladhatja meg a **40 m²-t**. Az adott kiegyenlítőanyag **≥ 3 óra elteltével járható**.
Hideg évszakban történő beépítéskor 15 °C előremenő hőmérsékletet kell tartani.
(A Sopro Rapidur® FE FließEstrich (FE 678) változatnál 3 napig 25 °C előremenő hőmérsékletet kell tartani. Ezt követően 4 napig a maximális méretezési előremenő hőmérsékletet kell beállítani, de legfeljebb 55 °C-ot.)
A funkcionális felfűtést a **kiegyenlítőanyag beépítése után 2 nappal** kell megkezdeni. A funkcionális fűtés időtartama **2 nap**.
A funkcionális fűtés befejezése után 1 nappal megkezdhető a burkolólapok fektetése. A burkolás idejére a fűtést ki kell kapcsolni.
A felületfűtési és -hűtési rendszer üzembe helyezése gyors kötési ragasztó (legalább C2) alkalmazása esetén **7 nap** után lehetséges.
Normál kötési flexibilis ragasztó (legalább C2) alkalmazása esetén a szerkezet **14 nap** után helyezhető üzembe.
A fenti termékek feldolgozásakor be kell tartani a vonatkozó termékinformációk előírásait és irányelveit.

www.sopro.com

1 Elsődlegesen a gyártó mindenkor aktuális előírásait kell figyelembe venni; eltérés esetén azok az irányadók.
Az adatok aktualitásáért és helyességéért felelősséget nem vállalunk.
A kivitelezés megkezdése előtt javasolt a Sopro alkalmazástechnikai, műszaki osztályával történő egyeztetés.

Jelen műszaki tájékoztató 2024.januárúltól érvényes visszavonásig, vagy frissebb dátumú tájékoztató megjelenéséig. Aktuális műszaki tájékoztatóink, katalógusaink a www.roth-werke.hu oldalról tölthetők le. Jelen dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll. Minden ebben foglalt jogot fenntartunk, különös tekintettel a fordítás, az utánnyomás, az ábrák kiemlése, a rádióadás, a fénymásolás vagy egyéb úton történő sokszorosítás és az adatteljesítő berendezéseken való tárolás jogára vonatkozóan. Minden méret- és súlyadat tájékoztató jellegű. A tévedés és a változtatás jogát fenntartjuk. Nem egyértelmű szövegezés esetén az eredeti német nyelvű tájékoztató az irányadó!